

Beton-Effekt



- Trägermaterial mit Unocryl Strukturfüller (USF), verdünnt mit 10% Wasser, im Kreuzgang spritzen
- Ohne Wartezeit mit einem Strukturlack die gewünschte Struktur in die gefüllte Fläche einziehen
- Nach Trocknung über Nacht die Fläche leicht anschleifen und mit z.B. Variocryl® VCC RAL 7042 (10:1 gehärtet mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% Variocryl® Optimizer VO) lackieren
- Trocknung über Nacht
- Im Anschluss mit Wisch-Patina-Paste WPP/schwarz patinieren und nach einer Trockenzeit von 5 Stunden mit einem Schleifvlies (je nach gewünschtem Effekt), schleifen und mit Klarlack Variocryl® VC im gewünschten Glanzgrad (gehärtet im MV 10:1 mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% Variocryl® Optimizer VO) ablackieren