

Spachteltechnik Marmor-Effekt



- Trägermaterial mit Unocryl Strukturfüller (USF), eingefärbt mit max. 10% Variocryl® Farbton, (hier mit VCC rot) so plan wie möglich aufspachteln, direkt im Anschluss den Spachtelvorgang mit dem Unocryl Strukturfüller, eingefärbt mit einem anderen Variocryl® Farbton (hier VCC RAL 1013), erneut durchführen und dann noch einmal mit einem anderen Variocryl® Farbton (hier VCC RAL 1034)
- Nach Trocknung über Nacht plan schleifen und den gewünschten Marmoreffekt herausarbeiten
- Im Wunschglanzgrad mit Klarlack Variocryl® VC (im MV 10:1 gehärtet mit PUR Wasserlackhärter PWH 3200 und bis zu 10% Variocryl® Optimizer VO) ablackieren